

SPECIFICATION
CHROMOTEL XGS

(CHROME TANNING AGENT DRY)

Industrial Standard 2214-001-23932568-2013

Appearance: powder of green colour.

Application: Used in tanning and fur industry for leather and fur tanning.

Quality Characteristics	Standard	Actual
Mass content of chrome expressed as Cr_2O_3	min 25%	25-26%
Basicity <i>varies according to Customer order</i>	32-36% 37-42%	32-36% 37-42%
Mass content of water-insolubles, not exceeding	0,1%	0,07%-0,1%
Water solubility at t 20-25°C, not less	97%	98-99%
Mass content of FeO, not exceeding	0,1%	0,05%-0,1%
Mass content of chrome expressed as Cr^{6+}	absence	absence

Packing: - polypropylene or paper bags of 25 kg net on pallets, shrink wrapped
- disposable big-bags of 600 kg net

NOVOCHROM LTD.

Promyshlennaya st., 51, Novotroitsk,
Orenburg region, Russia, 462353
www.novochrom.ru

Tel: +7 (3537) 67-41-81
Fax: +7 (3537) 67-41-78
info@novochrom.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХРОМОТЕЛЬ XGS
 (ДУБИТЕЛЬ ХРОМОВЫЙ СУХОЙ)

ТУ 2214-001-23932568-2013

Внешний вид: порошок зеленого цвета.

Применение: в кожевенной и меховой промышленности для хромового дубления кож и мехов.

Показатели качества	Нормированные	Фактические
Массовая доля хрома о пересчете на Cr_2O_3	min 25%	25-26%
Основность	32-36%	32-36%
<i>варьируется в зависимости от заказа Потребителя</i>	37-42%	37-42%
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более	0,1%	0,07%-0,1%
Растворимость в воде при t° 20-25 $^\circ\text{C}$, не менее	97%	98-99%
Массовая доля FeO, не более	0,1%	0,05%-0,1%
Массовая доля хрома в пересчете на Cr^{6+}	отсутствие	отсутствие

Упаковка: - полипропиленовые или бумажные мешки, нетто 25 кг на паллетах, обтянутые термоусадочной пленкой;
 - контейнеры разового пользования типа МКР — вместимость 600 кг

ООО «Новохром»

Россия, 462353, Оренбургская обл.,
 г. Новотроицк, ул. Промышленная, 51
www.novochrom.ru

тел. (3537) 67-41-81
 тел./факс (3537) 67-41-78
info@novochrom.ru